


Kombi Filler

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Однокомпонентный наполнитель, создан для нанесения шпателем. Этот продукт имеет очень гладкую поверхность, предназначен для заполнения небольших неровностей и царапин. Может быть использован для окраски новых и ремонтных деталей.




Готовый к применению



Время нанесения:

3-4 минут при 20°C



20 минут при 20°C



Финальный шаг подготовки P800-P1000



Финальный шаг подготовки P400-P500



Последующие покрытия:

все подготовительные материалы и акриловые эмали Sikkens.

За исключением жидкой шпатлевки



Использование соответствующего респиратора

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме



Kombi Filler

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Однокомпонентный наполнитель, создан для нанесения шпателем. Этот продукт имеет очень гладкую поверхность, предназначен для заполнения небольших неровностей и царапин. Может быть использован для окраски новых и ремонтных деталей.

Подготовка поверхности



Финальный шаг подготовки поверхности с минимальным размером абразива Р 400.
Для детальной информации см ТД S8.06.02



Очистите поверхность; перед нанесением отделочного покрытия удалите все загрязнения, используя соответствующие обезжириватели.

Поверхности, подходящие для обработки

Все существующие покрытия, в том числе и заводское.
Все подготовительные материалы Sikkens.


Продукты и добавки

Kombi Filler

Основные компоненты

Нитроцеллюлозная основа

Нанесение



Нанесите тонкий слой на небольшие повреждения (сколы\царапины)
Следующий слой может быть нанесен после выдержки 15 минут при 20°C.
- Температура нанесения между 15°C-35°C

Сушка



Готов к шлифованию 20 минут при 20°C 15 минут при 40°C 8 минут при 60°C

Kombi Filler

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Процесс подготовки



Финальный шаг подготовки с использованием P800-P1000 для шлифования с водой.



Финальный шаг подготовки с использованием P400-P500 для сухого шлифования.



Очистка поверхности; удаление всех загрязнений с поверхности перед нанесением, используя подходящий обезжириватель.

Последующие покрытия

Все подготовительные материалы и акриловые эмали Sikkens, за исключением жидкой шпатлевки.

Очистка оборудования

Растворители Sikkens или специализированные очистители

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.
Срок годности продукта см. ТД S9.01.02



Kombi Filler

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.sikkenscr.ru